

ANTICONDENSA

*(pittura anticondensa termoisolante fonoassorbente
con effetto antimuffa in parete)*

Pittura termica, traspirante, fonoassorbente, anticondensa alle microsfere di vetro cave. Particolarmente indicata per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, dove la formazione di condensa superficiale e di muffe risulta molto probabile. L'efficace azione isolante riduce sensibilmente i fenomeni di condensa, tipica dei muri perimetrali, migliorando la vivibilità degli ambienti e riducendo la comparsa di muffe. Anticondensa contiene speciali preservanti del film, che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi. Per un migliore risultato contro la formazione di muffe si consiglia l'utilizzo dell'intero ciclo risanante.

Ciclo applicativo:

MURI NUOVI: Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con EUROSTUC (stucco in pasta) o utilizzando stucco in polvere RASAMUR o RASANTE a seconda delle condizioni del supporto. Dopo l'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Applicare una mano di Primer Risanante, attendere 24 h e successivamente procedere con fissativo Eurotermofix diluito 1:2/1:3 in acqua. Dopo 12 ore applicare preferibilmente due mani di anticondensa.

MURI VECCHI: Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera. Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con EUROSTUC, RASAMUR o RASANTE GR.0 operando con rasate successive, carteggiare e spolverare, procedendo come sopra indicato. Dopo carteggiatura isolare tutta la superficie con una mano di primer risanante. Dopo 24 ore applicare una mano di fissativo Eurotermofix diluito 1:2/1:3 in acqua. Attendere 12 ore e sovraverniciare con 2 mani di anticondensa.

APPLICAZIONE: Rullo di lana. Lo spessore del film applicato deve essere di almeno 250 micron ottenibile con 3 mani di stesura.
Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Non applicare con temperature inferiori a +5° C.

Note tecniche:	Diluizione:	mediamente 20% con acqua in volume
	Resa teorica:	10/12 mq/lt (1 mano)
	Essiccazione:	<- 1h al tatto; in profondità 10-12 h.
	Lavaggio attrezzi:	con acqua immediatamente dopo l'uso

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità, il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

