

### **RASATO**

*(rivestimento decorativo a spessore)*

RIVESTIMENTO DECORATIVO A SPESSORE PER INTERNI ED ESTERNI, FORMULATO CON RESINE ACRILSILOSSANICHE, SABBIE SILICEE E GRANIGLIE DI MARMO SELEZIONATE. E' DISPONIBILE IN DUE GRANULOMETRIE, E GRAZIE AL NOSTRO SISTEMA TINTOMETRICO AD ACQUA, E' DISPONIBILE IN UNA VASTA GAMMA DI COLORI. IL PRODOTTO E' CARATTERIZZATO DA UN' ELEVATA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE, AI RAGGI UV, AI BATTERI ED ALLE MUFFE. DOTATO DI ELEVATA STABILITA' CROMATICA ED OTTIMA CAPACITA' DI ANCORAGGIO AL SUPPORTO. PER IL CICLO SILOSSANICO OCCORRE IMPIGARE COME MANO DI FONDO L'EUROSILOSSANICO, AL FINE DI OTTENERE UNA FINITURA TRASPIRANTE.

**Ciclo applicativo:** applicare il prodotto in maniera uniforme utilizzando frattazzo in plastica. Dopo circa 12 ore applicare una seconda mano sempre con frattazzo in plastica esercitando una leggera pressione in senso circolare durante la fase di inizio asciugatura della superficie. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C e con U.R. superiore a 35°C, in imminenza di pioggia, o su pareti assolate.

Nel caso di applicazioni su superfici estere procedere con applicazione bagnato su bagnato per evitare ombreggiatura nelle zone di ripresa.

**MURI NUOVI:** Dopo aver spolverato la superficie da trattare applicare una mano di FISSATIVO P 22, attendere 12 ore circa ed applicare una prima mano di RASATO. A distanza di almeno 12 ore procedere con la seconda mano. Per il ciclo Silossanico procedere applicando sulla superficie da trattare una mano di Primer Silossanico ed una volta asciutto applicare una mano di Eurosilossanico. A distanza di almeno 12 ore applicare il rasato.

**MURI VECCHI:** Se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Viceversa rimuovere accuratamente le vecchie pitture non ancorate al supporto. Ripristinare eventuali buchi, crepe parti di intonaco mancanti. Eliminare eventuali efflorescenze ed in presenza di muffe risanare con PRIMER RISANANTE. Trattare quindi con una mano di FISSATIVO P22 o PRIMER SILOSSANICO a seconda della finitura che si vuole ottenere. Lasciare asciugare perfettamente. Infine applicare il RASATO.

<b>Note tecniche:</b>	Resa teorica:	~1,5 kg/mq. (In funzione del supporto e della grana)
	Diluizione:	nessuna.
	Essiccazione:	A 20°C 4h al tatto, in profondità 48h
	Granulometria:	grana fine (0,6mm) grana media (1,2 mm)
	Peso specifico :	1,7÷1,750 kg/lt
	Viscosità:	160000÷220000 cP



N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie