

## SCHEMA TECNICA

**N°104/00**

### **EUROSILACRYL** ( Finitura acril-silossanica )

Pittura murale per esterni a base di resina acril-silossanica dotata di idrorepellenza e buona permeabilità al vapore acqueo. L'EUROSILACRYL, oltre a conferire al supporto un gradevole effetto estetico vellutato, uniforme ed opaco, protegge a lungo sia dagli agenti atmosferici, sia dai raggi UV.

**Ciclo applicativo:** il prodotto può essere applicato con pennello di pura setola, con rullo di lana o a spruzzo. Applicare due mani a distanza di almeno 8 ore l'una dall'altra.  
Non applicare il prodotto su pareti assolate, né con temperature che non siano comprese tra +5° C e +30° C.

**MURI NUOVI:** se l'intonaco è nuovo e a base cementizia attendere almeno 28 giorni affinché la superficie sia asciutta e ben stagionata, se invece l'intonaco è a base di calce attendere almeno 90 giorni. Applicare una mano di FISSATIVO P22. Attendere almeno 24 ore prima di applicare una mano a colore di EUROSILACRYL.

**MURI VECCHI:** spolverare la superficie avendo cura di rimuovere tutte le parti non aderenti e se l'intonaco è sfarinante procedere applicando una mano di FISSATIVO P22. Dopo almeno 24 ore procedere applicando la prima mano di EUROSILACRYL.  
Su superfici già tinteggiate con pitture minerali o sintetiche asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto ed applicare uno strato di FISSATIVO P22  
Su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non è garantita la perfetta adesione del prodotto al supporto ed è pertanto necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.  
In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo con PRIMER RISANANTE.

## Note tecniche:

Peso specifico:	1600±50 gr/lit
Diluizione:	diluire con +/- 20% in volume con acqua
Resa Teorica:	8/10 mq/lit (una mano)
Essiccazione:	60 min. al tatto, 24 ore in profondità
Sovraverniciabilità :	non meno di 8 h
Applicazione:	pennello, rullo, spruzzo
Stoccaggio:	conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo.



N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.