

### EUROTINTA

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI CARATTERIZZATA DA UN ECCEZIONALE POTERE COPRENTE, DOTATA DI BUONA LAVABILITA' E TRASPIRABILITA' PER INTERNO. E' UNA PITTURA A BASE DI RESINE IN EMULSIONE ACQUOSA, CARICHE ALTAMENTE SELEZIONATE, BISSIDO DI TITANIO ED ADDITIVI SPECIFICI. DI FACILE APPLICAZIONE ASSICURA UNA BUONA FINITURA ESTETICA CON ASPETTO OPACO ED EFFETTO LISCIO. QUESTA PITTURA E' DOTATA DI UNA BUONA DISTENSIONE, PERTANTO E' PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA PROTEZIONE E DECORAZIONE DI SUPERFICI MURALI INTERNE, DOVE SI RICHIEDE UN BUON LIVELLO DI FINITURA. D'IMPIEGO UNIVERSALE E' ADATTA, CON IDONEA PREPARAZIONE DI FONDO, ANCHE PER SUPPORTI IN LEGNO E PER RICOPRIRE CARTE DA PARATI.

**Ciclo applicativo:** Stuccare eventuali buchi o crepe.  
Lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

**MURI NUOVI:** Dopo aver spolverato la superficie da trattare applicare una mano di FISSATIVO SH 500 EXT, dopodichè attendere 12 ore circa ed applicare una prima mano di EUROTINTA. A distanza di 12 ore procedere con la seconda mano.

**MURI VECCHI:** Se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Viceversa rimuovere accuratamente le vecchie pitture in via di sfogliamento. Spolverare. Applicare poi una mano di FISSATIVO SH 500 EXT e lasciare asciugare perfettamente. Applicare successivamente due mani di EUROTINTA con un intervallo di 12 ore l'una dall'altra.

<b>Note tecniche:</b>	Resa teorica per mano	8/10 mq/lt
	Aspetto e finitura	vellutato
	Diluyente	acqua
	Sovraverniciabilità	12 ore
	Densità:	1,6÷1,7
	Diluizione in volume:	40% in prima mano, 20% in seconda mano.
	Viscosità:	15000÷25000
	Vita in stoccaggio	12 mesi

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.