

EUROTINTA MAXIMA

IDROPITTURA SUPERLAVABILE EXTRA PER INTERNI ED ESTERNI. DI FACILE APPLICAZIONE SIA A RULLO CHE A PENNELLO, CONSENTE DI OTTENERE FINITURE UNIFORMI E VELLUTATE GRAZIE ALLA SUA FORMULAZIONE A BASE DI CARBONATI ALTAMENTE SELEZIONATI E PREGIATI E GRAZIE AD ADDITIVI CHE NE AIUTANO LA SCORREVOLEZZA E LA PENNELLABILITA'.

Ciclo applicativo: Stuccare eventuali buchi o crepe.
Lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

MURI NUOVI: Dopo aver spolverato la superficie da trattare applicare una mano di FISSATIVO SH 27 (o FISSATIVO P22 a seconda del tipo di supporto), attendere 12 ore circa ed applicare una prima mano di MAXIMA. A distanza di 12 ore procedere con la seconda mano.

MURI VECCHI: Se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Viceversa rimuovere accuratamente le vecchie pitture in via di sfogliamento. Spolverare. Applicare poi una mano di FISSATIVO SH 27 (o FISSATIVO P22 a seconda del tipo di supporto) e lasciare asciugare perfettamente. Applicare successivamente due mani di MAXIMA con un intervallo di 12 ore l'una dall'altra.

Note tecniche:	Resa teorica	14/16 mq/l (una mano)
	Applicazione	a pennello, rullo o spruzzo
	Diluizione	30-40% con acqua in volume
	Essiccazione	al tatto 30-40'; in profondità 6-8 h.
	Vita in stoccaggio	12 mesi

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie