

IDROFOND

(fondo ad acqua a rapida essiccazione)

FONDO RIEMPITIVO CARTEGGIABILE AD ACQUA A BASE DI DISPERSIONI FINI DI RESINE ACRILICHE. TROVA IMPIEGO COME MANO DI FONDO A SPRUZZO, PENNELLO, RULLO PER MANUFATTI IN LEGNO, FERRO, PVC ETC. PUO' ESSERE SOPRAVERNICIATO CON SMALTI ACRILICI E SINTETICI AD ACQUA.

Ciclo applicativo : Sgrassaggio con solvente o sgrassanti alcalini, fosfosgrassaggio, sabbiatura. Se applicato su ferro il supporto deve essere assolutamente esente da ruggine. L'Idrofond puo' essere impiegato su polistirolo (anche espanso). Evitarne l'uso su supporti porosi o in ghisa. Trattandosi di un prodotto ad acqua è necessario tenere presente che la temperatura al momento dell'utilizzo deve essere minimo di 15°C e l'umidità relativa massima dell'80%.

Attenzioni particolari: tutti i prodotti all'acqua, nelle giornate di altissima umidità hanno difficoltà ad essiccare in quanto l'evaporazione dell'acqua contenuta nel prodotto non avviene correttamente.

| | | |
|------------------------|-------------------------|---|
| note tecniche : | Peso specifico | 1,3 |
| | Secco a volume | 43.7-47.6 l/l |
| | Resa | 10/11 mq/kg a 30 microns secchi |
| | Essiccazione | fuori polvere 30' Secco al tatto 2-4 ore Secco in profondità 12 ore |
| | Sopraverniciabilità | 12 ore |
| | Punto di infiammabilità | non infiammabile |

STOCCAGGIO: il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di + 5°C e massima di + 35°C. il prodotto correttamente conservato si mantiene stabile per 12 mesi.

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza , tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a dis-

posizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

