

HIDRON*(pittura lavabile, idrorepellente per interni)*

L'HIDRON È UN'IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI. È CARATTERIZZATA DA BUONA IDROREPELLENZA IN QUANTO, PUR NON ESSENDO IMPERMEABILE, RIESCE A CREARE UNA BARRIERA AL PASSAGGIO DELL'ACQUA MANTENENDO LA TRASPIRABILITÀ. L' HIDRON LASCIA FUORIUSCIRE L'EVENTUALE UMIDITÀ RESIDUA DALLE PARETI E NON SFOGLIA, ANCHE SE APPLICATA SU PARETI LEGGERMENTE UMIDE. IL PRODOTTO È CARATTERIZZATO DA UN'OTTIMA COPERTURA, BUONA PENNELLABILITÀ E FACILITÀ DI APPLICAZIONE SIA A RULLO CHE A PENNELLO CON UNA FINITURA UNIFORME E VELLUTATA.

Ciclo applicativo:	Stuccare eventuali buchi o crepe. Lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.	
MURI NUOVI:	Dopo aver spolverato la superficie da trattare applicare una mano di FISSATIVO SH 500 (o FISSATIVO P22 o SH 27 a seconda delle condizioni del supporto) ,dopodichè attendere 12 ore circa ed applicare una prima mano HIDRON. A distanza di 12 ore procedere con la seconda mano.	
MURI VECCHI:	Se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Viceversa rimuovere accuratamente le vecchie pitture in via di sfogliamento. Spolverare. Applicare poi una mano di FISSATIVO SH 500 (o FISSATIVO P22 o SH 27 a seconda delle condizioni del supporto) e lasciare asciugare perfettamente. Applicare successivamente due mani di HIDRON con un intervallo di 12 ore l'una dall'altra	
Note tecniche:	Resa teorica per mano	10/12 mq/lt (una mano)
	Aspetto e finitura	vellutato
	Secco al tatto	30-40' +/- a seconda delle condizioni atmosferiche; in profondità 6-8 h.
	Sovraverniciabilità	12 ore
	Diluizione	25-35% con acqua in volume in funzione della modalità di applicazione.
	Vita in stoccaggio	12 mesi

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.