

RASANTE GR 0

E' UN RASANTE A BASE DI CEMENTO BIANCO E CARBONATI DESTINATO ALL'USO INTERNO. UNA VOLTA EFFETTUATA LA RASATURA CON IL RASANTE GR 0, PER NON CREARE PROBLEMI DI BRUCIATURE O FLOCCULAZIONI DEI PIGMENTI È NECESSARIO APPLICARE UNA MANO DI FISSATIVO SH 500 EXT.

Preparazione ed utilizzo: Impastato con acqua , fino ad ottenere una pasta omogenea, viene utilizzato per rasature all'interno anche là dove le condizioni dei fenomeni naturali non sono le migliori .

Campi d'impiego: Utilizzato per la finitura sopra al collante gr 1
Idoneo per rappezzi sul cemento armato interno .
Idoneo per le stuccature su intonaci civili anche se leggermente umidi.

Note tecniche:	Essiccamento:	2 ore circa , a seconda delle condizioni atmosferiche.
	Tossicità:	non tossico
	Temperatura d'applicazione:	non inferiore a +6° c
	Comportamento al fuoco:	non infiammabile
	Aspetto:	premiscelato

N.B. i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.