

### **EUROSILOSSANICO LISCO** *(pittura silossanica per interni ed esterni)*

EUROSILOSSANICO LISCIO E' UNA PITTURA A BASE DI POLIMERI SILICEI DOTATA DI ELEVATA TRASPIRABILITA', INOLTRE IL PRODOTTO E' ALTAMENTE IDROREPELENTE ED E' IN GRADO DI PREVENIRE LA FORMAZIONE DI MUFFE, MUSCHI, ALGHE, LICHENI. DI GRADEVOLE FINITURA OPACA VELLUTATA, EUROSILOSSANICO E' RESISTENTE AGLI ALCALI, AGLI AGENTI ATMOSFERICI, AL LAVAGGIO E ALL'ABRASIONE; GRAZIE ALLA SUA CAPACITA' AUTOPULENTE IL PRODOTTO SI RIVELA INALTERABILE NEL TEMPO.

DI FACILE APPLICAZIONE L'EUROSILOSSANICO PROTEGGE A LUNGO I SUPPORTI COME INTONACI CIVILI, CALCESTRUZZI, MATTONI, PREFABBRICATI, TUFO ETC. E'ALTAMENTE PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO, IDROREPELENTE SECONDO LA NORMA DIN 4108,LASCIA PASSARE L'ANIDRIDE CARBONICA, ED E' PER QUESTO APRTICOLARMENTE ADATTO SU INTONACI MACROPOROSI.

**Ciclo applicativo:** il prodotto può essere applicato con pennello di pura setola, con rullo di lana o a spruzzo. Applicare due mani a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra. Non applicare il prodotto su pareti assolate, né con temperature che non siano comprese tra +5° C e +30° C.

**MURI NUOVI:** se l'intonaco è nuovo e a base cementizia attendere almeno 28 giorni affinché la superficie sia asciutta e ben stagionata, se invece l'intonaco è a base di calce attendere almeno 90 giorni. Applicare una mano di Primer Silossanico diluito al 50% in volume. Attendere almeno 24 ore prima di applicare una mano a colore di EUROSILOSSANICO.

**MURI VECCHI:** spolverare la superficie avendo cura di rimuovere tutte le parti non aderenti e se l'intonaco è sfarinante procedere applicando una mano di Primer Silossanico puro, non diluito. Dopo almeno 24 ore procedere applicando la prima mano di EUROSILOSSANICO.

Su superfici già tinteggiate con pitture minerali o sintetiche asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto ed applicare uno strato di Primer Silossanico diluito con acqua al 100% in volume.

Su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non è garantita la perfetta adesione del prodotto al supporto ed è pertanto necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.

In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo con PRIMER RISANANTE.

## Note tecniche:

Diluizione:

diluire con il 20% in volume con acqua per applicazioni a pennello;

diluire con il 15% in volume con acqua per applicazioni a rullo;

Resa teorica:

circa 400-500 gr/mq.

Essiccazione:

circa 60 minuti al tatto; 48 ore in profondità.

Sopraverniciabilità:

non meno di 12 h.

Lavaggio attrezzi:

con acqua subito dopo l'uso.

Stoccaggio:

conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo. In tali condizioni il prodotto è stabile per almeno 1 anno.

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.