

PRIMER SILOSSANICO *(primer silossanica per interni ed esterni)*

PRIMER SILOSSANICO E' UN PRODOTTO FORMULATO A BASE DI COPOLIMERI SILOSSANICI MODIFICATI E RESINE ACRILICHE. E' IL FONDO IDEALE DA APPLICARE PER FINITURE SILOSSANICHE QUANDO SI VUOLE OTTENERE UNA FINITURA CHE ABBIOA UN'ELEVATA PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO E SIA ANCHE IDROREPELENTE.

Ciclo applicativo: il prodotto può essere applicato con pennello di pura setola, con rullo di lana o a spruzzo. Applicare due mani a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra. Non applicare il prodotto su pareti assolate, né con temperature che non siano comprese tra +5° C e +30° C. Assicurarsi che l'umidità relativa sia inferiore al 75%. Evitare di applicare il prodotto in presenza di condensa superficiale .

MURI NUOVI: se l'intonaco è nuovo e a base cementizia attendere almeno 28 giorni affinché la superficie sia asciutta e ben stagionata, se invece l'intonaco è a base di calce attendere almeno 90 giorni. Applicare una mano di Primer Silossanico diluito al 50%. Attendere almeno 24 ore prima di applicare una mano a colore di EUROSILOSSANICO.

MURI VECCHI: spolverare la superficie avendo cura di rimuovere tutte le parti non aderenti e se l'intonaco è sfarinante procedere applicando una mano di Primer Silossanico puro, non diluito. Dopo almeno 24 ore procedere applicando la prima mano di EUROSILOSSANICO.

Su superfici già tinte con pitture minerali o sintetiche asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto ed applicare uno strato di Primer Silossanico diluito con acqua al 100% in volume.

Su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non è garantita la perfetta adesione del prodotto al supporto ed è pertanto necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.

In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo con PRIMER RISANANTE.

Note tecniche:

Peso specifico:	1,00 ± 0.03 kg/l
Diluizione:	diluire con il 50% in volume con acqua su intonaco nuovo diluire con il 100% in volume con acqua su intonaco già tinteggiato; applicazione tal quale su supporti sfarinanti variabile a seconda della diluizione e dell'assorbimento del supporto (6mq/lt applicato puro a 12 mq/lt diluito al 100%).
Resa teorica:	circa 2 ore al tatto; 12 ore in profondità.
Essiccazione:	non meno di 12 h.
Sopraverniciabilità:	con acqua subito dopo l'uso.
Lavaggio attrezzi:	conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo. In tali condizioni il prodotto è stabile per almeno 1 anno.
Stoccaggio:	

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.