

## SCHEMA TECNICA

**N°87/00**

### IDROMUR

*(Smalto all'acqua per pareti)*

SMALTO ALL'ACQUA A BASE DI RESINE ACRILICHE MODIFICATE, INDICATO PER PARETI INTERNE DI OSPEDALI, AMBULATORI, MENSE, VANI SCALA, SCUOLE E PER TUTTI GLI AMBIENTI CHE NECESSITANO DI UN RIVESTIMENTO MOLTO RESISTENTE ALL'USURA, FACILITA' DI LAVAGGIO, OTTIMA RESISTENZA ALLO SPORCO. E' POSSIBILE FARE MANUTENZIONI DOPO UN SEMPLICE LAVAGGIO E CARTEGGIATURA.

**Ciclo applicativo:** pulire accuratamente la superficie da rivestire asportando le eventuali parti che sono già in fase di distacco. Qualora la superficie si presenti polverosa o coperta da pitture deteriorate si consiglia di applicare una mano di fissativo SH 500 o fissativo P 22 ed attendere almeno 24 ore prima di applicare L'IDROMUR. Attendere almeno 24 ore tra l'applicazione della prima e la seconda mano. Non applicare a temperatura inferiore a + 5°C. richiudere bene il contenitore e conservarlo in luogo riparato dal gelo.

<b>Note tecniche:</b>	Viscosità:	tixotropica	
	Peso specifico:	1,14	
	Diluyente:	acqua	
	Diluizione:	prima mano 10% seconda mano: 0-5%	
	Attrezzi d'uso:	pennello, rullo	
	Essiccazione:	fuori polvere 1 ora in profondità 18 ore	
	Resa teorica:	300/400 gr/mq.	
	Brillantezza:	30-50 gloss	

**ATTENZIONE:** Non applicare l'idromur con umidità relativa superiore 85%

N.B. i consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie tecniche necessarie.