

## SCHEMA TECNICA

**N°89/00**

### **EUROPLAST STIROLO-ACRILICO-BIANCO VENDITA**

*(rivestimento stirolo-acrilico al quarzo)*

L'EUROPLAST È UN RIVESTIMENTO AL QUARZO PER ESTERNI , COMPOSTO DA INERTI SILICEI DI GRANULOMETRIA VARIA , RESINE STIROLO-ACRILICHE IN EMULSIONE , PIGMENTI PREGIATI ED ADDITIVI VARI.

LA SUA FORMULAZIONE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI TITANIO GARANTISCE UN' ELEVATA COPERTURA .

ELEVATE SONO LE DOTI DI QUESTO RIVESTIMENTO: PUÒ ESSERE APPLICATO NELLE COSTRUZIONI PIÙ ESPOSTE ALL'AZIONE DEI FENOMENI NATURALI O NELLE ZONE INDUSTRIALI ALTAMENTE INQUINATE . I PIGMENTI SCELTI TRA I MIGLIORI DEL MERCATO , GARANTISCONO LA PERFETTA TENUTA DELLE TINTE NEL TEMPO. L'AGGIUNTA DI ADDITIVI PLURIVALENTI, BATTERICIDI E FUNGICIDI, RENDE L'EUROPLAST INATTACCABILE DAI VARI MICRORGANISMI.

**Qualità dei fondi:** Gli intonaci debbono essere privi d'irregolarità , stagionati ed asciutti. Debbono essere compatti e non presentare zone di diverso assorbimento .Se gli intonaci sono vecchi e assorbenti , debbono essere raschiati e ben spazzolati. Prima della tinteggiatura trattare la superficie con il FISSATIVO P 22 nella misura di kg. 1 per 3 mq.

**Ciclo applicativo:** L'EUROPLAST si deve stendere sulla superficie mediante rullo di lana o pennello. Per ottenere un lavoro a regola d'arte , applicare due mani di prodotto , considerando che la temperatura esterna non sia inferiore a + 4°C . N.B. Con temperature inferiori a quanto detto si possono verificare fenomeni al quanto spiacevoli pertanto consigliamo vivamente di attenersi scrupolosamente a quanto sopraddetto.

**Stoccaggio :** L'EUROPLAST deve essere conservato in recipienti ben chiusi , in luogo fresco ed al riparo dal gelo.

<b>Note tecniche :</b>	Resa teorica	200/300 gr./mq
	Aspetto e finitura	omogeneo ed opaco
	Diluente	acqua
	Diluizione	20% /25%
	Secco al tatto	30'/45' a 23°C
	Sopraverniciabilità	12 ore
	Vita in stoccaggio	12 mesi

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie